

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Stavební řezivo

Výrobky z borového dřeva (Pinus Douglasiana), zpracované pro použití ve třídě ohrožení 3.
Jiné druhy dřevin na vyžádání.

| | Jednotka pro objednávky |
|------------------------------------|-------------------------|
| Prkna | |
| 22 x 100 x 3,00 m | m ² |
| 22 x 150 x 3,00 <u>nebo</u> 4,00 m | m ² |
| 27 x 150 x 4,00 m | m ² |
| Kulatina - palisády | |
| 35 x 100 x 4,00 m | kus |
| 35 x 100 x 5,00 m | kus |
| Hranoly | |
| 40 x 60 x 4,00 m | m ³ |
| 60 x 80 x 3,00 m | m ³ |
| 60 x 80 x 6,00 m | m ³ |
| 100 x 100 x 3,00 m | m ³ |
| 100 x 100 x 6,00 m | m ³ |
| Fošny | |
| 50 x 100 x 4,00 m | m ³ |
| 50 x 150 x 4,00 m | m ³ |

Třída použití

Třída ohrožení určuje stupeň odolnosti, a to buď díky přirozené trvanlivosti, nebo trvanlivosti získané procesem zpracování dřeva (autokláv, termoochřev). Tato klasifikace je stanovena v normě EN 335 v závislosti na riziku vystavení výrobku vlhkosti, a tedy na biologických rizicích.

| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 |
|--|--|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Dřevo vždy v suchém prostředí, v interiéru - obložení, dveře, parkety, ... | <ul style="list-style-type: none"> Dřevo v interiéru nebo pod přístřeškem s velmi občasným vystavením vlhkosti - rám, kostra, opláštění kryté pod markýzou, ... | <ul style="list-style-type: none"> Dřevo v exteriéru bez kontaktu se zemí. Vystavení vlhkosti časté po krátkou dobu (několik dní). | <ul style="list-style-type: none"> Dřevo v exteriéru bez kontaktu se zemí. Vystavení vlhkosti velmi časté po delší dobu (několik týdnů). | <ul style="list-style-type: none"> Dřevo v exteriéru v opakovaném kontaktu se zemí a/nebo vodou, případně ponořené do sladké vody - kůly nebo sloupky zasazené do země, trámy terasy atd, ... | <ul style="list-style-type: none"> Dřevo ponořené do mořské vody - nohy pontonu či mola v mořském prostředí |